



NEXLER I333

Papa asfaltowa izolacyjna

DANE TECHNICZNE

Rodzaj osnowy	tekstura budowlana
Rodzaj posypki	brak
Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq 0^{\circ}\text{C}$
Szerokość	$\geq 0,99\text{ m}$
Prostoliniowość	$\leq 20\text{ mm}$ na 10 m długości rolki
Gramatura	$2,0\text{ kg/m}^2 \pm 10\%$
Reakcja na ogień	klasa E
Wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu	$\geq 2\text{ kPa}$ (metoda A)
Wytrzymałość na rozciąganie: - kierunek podłużny wydłużenie - kierunek poprzeczny wydłużenie	$500 \pm 300\text{ N/50 mm}$ $(3 \pm 2)\%$ $400 \pm 200\text{ N/50 mm}$ $(3 \pm 2)\%$
Odporność na obciążenie statyczne	$\geq 5\text{ kg}$ (metoda B)
Wytrzymałość na rozdzielanie: - kierunek podłużny - kierunek poprzeczny	$55 \pm 15\text{ N}$ $55 \pm 15\text{ N}$
Wytrzymałość złącza: - ścinanie • zakład podłużny • zakład poprzeczny	$400 \pm 200\text{ N/50 mm}$ $500 \pm 300\text{ N/50 mm}$
Trwałość: - po sztucznym starzeniu/degradacji, wodoszczelność - odporność na chemikalia	$\geq 2\text{ kPa}$ (metoda A) zgodnie z załącznikiem A normy EN 13969
Dokument(y) odniesienia	EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004; EN 13969:2004/A1:2006

WŁAŚCIWOŚCI

- Tradycyjna papa asfaltowa izolacyjna na tekturze budowlanej
- Mocowana lepikami



EKONOMICZNE
ROZWIĄZANIE

ZASTOSOWANIE

- Papa izolacyjna do tymczasowych zastosowań
- Izolacja przeciwwilgociowa budynków



MOCOWANIE
LEPIKIEM

OPAKOWANIA

Polska

- Długość rolki: 20 m
- Ilość na palecie:
- 35 rolek (700 m^2)

Eksport

- Długość rolki: 20 m
- Ilość na palecie:
- 35 rolek (700 m^2)

SPOSÓB STOSOWANIA

■ WARUNKI STOSOWANIA

Podczas stosowania lepików asfaltowych na zimno do przyklejenia papy, np. NEXLER Lepik na Zimno, należy zapewnić odpowiedni czas na odparowanie rozpuszczalników zawartych w nałożonej warstwie lepiku (latem od ok. 30 minut, do 2 godzin i więcej w okresach, gdy temperatura otoczenia wynosi ok. +10°C).

Papy **NEXLER I333** i lepików asfaltowych na zimno nie stosuje się do klejenia papy, gdy temperatura otoczenia spada poniżej +10°C. Temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w momencie przyklejania powinna wynosić od +160°C do +180°C.

Nie należy prowadzić prac izolacyjnych podczas silnego wiatru i opadów atmosferycznych.

■ PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno spełniać następujące wymagania:

- podłoże suche (bez widocznych śladów wilgoci i zaciemnień spowodowanych wilgocią, wilgotność podłoża z betonu lub gładzi cementowej nie może być większa niż 6%, a podłoża z desek nie większa niż 21%),
- podłoże czyste (powierzchnia jest wolna od pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń),
- podłoże gładkie (lokalne nierówności i zagłębienia powierzchni betonu nie przekraczają ± 5 mm),
- podłoże równe (szczeliny między powierzchnią podłoża a tałą o długości 4 m, ułożoną na podłożu betonowym, nie przekraczają 10 mm),

Przed montażem papy **NEXLER I333** na starym pokryciu bitumicznym, podłożu betonowym lub płytach OSB zaleca się zagruntować podłoże środkami asfaltowymi rozpuszczalnikowymi np. NEXLER Penetrator G7 lub preparatami asfaltowymi na bazie wody np. NEXLER BITFLEX Primer.

■ KONTROLA WYROBU

Produkt nie powinien wzbudzać zastrzeżeń. Rolka powinna być równo zwinięta, bez zagięć.

■ PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

W razie konieczności wykonywania pokrycia w niskich temperaturach otoczenia, zaleca się przechowywanie rolek przed instalacją w pomieszczeniach ogrzewanych w temperaturze nie niższej niż +18°C przez 24 godziny.

■ APLIKACJA

Papę asfaltową izolacyjną na tekturze budowlanej **NEXLER I333** należy mocować metodą klejenia lepikiem asfaltowym do zagruntowanego podłoża betonowego lub do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej. Stosowanie lepiku asfaltowego na gorąco jest szczególnie zalecane przy wykonywaniu izolacji poziomych. Przed przyklejaniem papy zaleca się zagruntować podłoże betonowe dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową NEXLER BITFLEX Primer lub innymi impregnatami asfaltowymi produkcji NEXLER sp. z o.o. Arkusze papy należy łączyć na zakładki o szerokości nie mniejszej niż 10 cm, a długość przyklejanego odcinka papy nie może być większa niż 8 m.

■ KONTROLA WYKONANIA

Podczas odbioru należy sprawdzić:

- prawidłowość sklejenia zakładów,
- przyczepność papy do podłoża,
- poprawność wykonania obróbek.

GWARANCJA

Producent NEXLER sp. z o.o. udziela bezpośredniemu nabywcy papy **NEXLER I333**:

- gwarancji materiałowej standardowej na 1 rok.

Szczegóły udzielonej nabywcy gwarancji zawarto w karcie gwarancyjnej.

NARZĘDZIA I CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Szpachelka.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Rolki papy **NEXLER I333** są zabezpieczone taśmami pakowymi przed rozwinięciem. Każda rolka posiada etykietę, na której znajdują się wymagane dane. Rolki są ustawione pionowo na drewnianych paletach przemysłowych i ofoliowane.

Zarówno podczas transportu, jak i składowania rolki papy muszą być chronione przed zawilgoceniem, zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych i ustawione w pozycji stojącej w jednej warstwie w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się i uszkodzenie.

Rolki papy należy magazynować na równym podłożu i w odległości min. 120 cm od grzejników.

W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego.

UWAGI

Prace prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcją producenta, normami i przepisami BHP.

WAŻNE INFORMACJE

Przed użyciem zapoznać się ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu.

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy.

Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, udostępniamy naszym Klientom własną fachową służbę doradczą.

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach, niż wyżej opisane. Gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego produktu. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie produktu, nie podlega naszej kontroli.

Producent, ani jego upoważniony przedstawiciel, nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione wskutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu.

Pracownicy firmy upoważnieni są do przekazywania jedynie informacji technicznych zgodnych z niniejszą Kartą Techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie, powinny być potwierdzone w formie pisemnej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta.

DANE KONTAKTOWE

NEXLER sp. z o.o.

Łużycka 6, 81-537 Gdynia, Polska

tel.: +48 58 712 94 44

www.nexler.com

e-mail: dt@nexler.com

DATA WYDANIA

Niniejsza Karta Techniczna została wydana w dniu 17.03.2025.

Z chwilą wydania przez nas nowej Karty Technicznej, niniejsza traci swą ważność.